

Ficha Técnica

FA0804 Fachadas ANETO

Revestimiento acrílico liso para fachadas. Producto de elevado poder de cubrición, excelente blancura y una gran resistencia al exterior. Por su buena adherencia al soporte es adecuado para todo tipo de materiales utilizados en la construcción. Pintura de fácil aplicación tanto a brocha como rodillo.

Garantía de 5 años (bajo petición).



Referencia: FA0804FA2

Unidades de presentación:

4Lt. Y 15Lt.



Características técnicas

Vehículo: Polímero Acrílico en dispersión acuosa

Pigmento: Dióxido de Titanio y pigmentos

Color: Blanco y colores de carta (Novamix 31 y Novamix 132)

Brillo: Mate

Peso específico: 1.645 ± 0.02

Viscosidad: 7300 cps a 20°C

Sólidos en peso: 68.27% aprox.

Sólidos en volumen: 48.33% aprox.

Contiene COV máx. 14g/l—El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. c) para el producto listo al uso es COV máx. 40 g/l (2010)

Datos de utilización

Rendimiento: de 8 a 10m² Lt/ mano, según porosidad del soporte al que se aplique.

Secado al tacto: 1 hora a 20°C con una HR del 60%

Repintado mínimo: 3 horas a 20°C con una HR del 60%

Limpieza de utensilios: Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA inmediatamente después de cada uso.

Dilución: No diluir la capa final más del 5%.

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20°C.

No aplicar en exteriores si se prevé lluvia, ni a pleno sol.

Sistema de aplicación Brocha, rodillo o airless (usar mascarilla con este último).

*Ficha Técnica***FA0804 Fachadas ANETO****Preparación de la superficie y aplicación**

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar la lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes, pintura satinada y pinturas antiguas en mal estado, así como otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar también los restos de productos utilizados en la limpieza.

Superficies nuevas: Aplicar primera mano diluida un 10% de agua

Superficies muy absorbentes o pulverulentas: aplicar una capa de PINCUSA Fijador Fachadas 6 x 1 (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario)

Superficies viejas o pintadas a la cal: Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimir con PINCUSA Fijador Fachadas 6 x 1 (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario)

Para nivelar o alisar las superficies aplicar PINCUSA Masillas (ver catálogo PINCUSA para seleccionar la más adecuada)

Superficies con elementos metálicos oxidables: Aplicar una imprimación para evitar su oxidación.

Mezclar la pintura hasta su total homogenización de color y viscosidad

Aplicar 1ª mano al 10% de dilución (100mL por litro de pintura). Aplicar 2ª mano al uso o máximo al 5% de dilución. Para una posible 3ª mano aplicar al uso.

Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor.



Desde 1970

mail: pinturascuxart@pinturascuxart.com

Web: www.pinturascuxart.com

T: 937 776 371 F: 937 774 812



ER - 0284/2011