



1K PRIMER CATAPHORESIS

Art. Nr.: 950.580

- **DESCRIPCIÓN**

Imprimación anticorrosiva, aparejo y pintura con color de cataforesis desarrollado para su aplicación en las partes internas del automóvil como el metal desnudo y acabados exigentes.

Tres funciones en un solo proceso: imprimación, aparejo y pintura.

- **CARACTERÍSTICAS**

Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV

Resistente a los arañazos y golpes

Muy buen poder de cubrición

Tono y color igual al original.

Excelente adherencia sobre muchos materiales

Superficie lisa.

Rápido secado.

- **FICHA**

Base aglutinante: Polímeros de mezcla de acrilatos

Grado de brillo: en ángulo de medición de 60° según DIN 67530, mate: 5-10 GE

Rendimiento: Según la composición y el color de la superficie son suficientes 500 ml para aprox. 2,0 – 2,5 m²

según el tono de color.

Secado (con 20°C, 50 % de humedad relativa del aire)

Seco al polvo: Después de aprox. 10 minutos

Seco al tacto: después de aprox. 30 minutos

Seco total: después de aprox. 2 horas

Puede ser pulido: después de 24 horas

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.

Resistencia a temperaturas: hasta 80°C

Caducidad/contenido: Aerosoles 10 años con almacenaje correcto (=10° - 25°C humedad relativa del aire de máx. 60%)

Volumen máximo nominativo: aerosol 500 ml

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.



- **USO**

Antes de aplicar el producto, lea atentamente las instrucciones.

Aplicación:

Quitar el óxido y la suciedad

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa

Proteger las superficies que no deban ser pintadas.

Agitar el bote unos 2-3 minutos antes de su uso.

Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible para ver la compatibilidad.

Aplicar varias capas finas desde una distancia de unos 25 cm en forma de cruz

No aplicar sobre superficies pintadas con resina sintética.

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.

Arekson group, s.l Polígono Haizpea, 2-20150 ADUNA (Spain) tl: +34 943 361240