

Ficha Técnica

DP0590 SPORT pistas deportivas

Pintura de alta calidad especialmente indicada para todo tipo de pistas deportivas por su efecto **antideslizante**. Su excelente adherencia y dureza confieren a las superficies una gran resistencia y durabilidad. El producto protege y alarga en gran medida la vida de los pavimentos. Puede usarse tanto en interiores como exteriores.

Actúa como agente ANTI-POLVO



Referencia: DP0590SP1

Unidades de presentación:

0.750Lt., 4Lt. Y 15Lt.



Características técnicas

Vehículo: Polímero Acrílico en dispersión acuosa

Pigmento: Dióxido de Titanio y pigmentos

Color: Blanco y colores (590 Blanco, 592 Gris, 591 Rojo, 593 Verde y 594 Verde Frontón).

Brillo: Mate

Peso específico: 1.477± 0.02

Viscosidad: 4500 ± 1500 seg CF4 a 20°C

Sólidos en peso: 65.15% aprox.

Sólidos en volumen: 49.65% aprox.

Contiene COV máx. 0.9g/l—El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. i) para el producto listo al uso es COV máx. 140 g/l (2010)

Datos de utilización

Rendimiento: de 10 a 12m² Lt/ mano, según porosidad del soporte al que se aplique.

Secado al tacto: 1 hora a 20°C con una HR del 60%

Repintado mínimo: de 3 a 4 horas a 20°C con una HR del 60%

Limpieza de utensilios: Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA inmediatamente después de cada uso.

Dilución: No diluir la capa final más del 5%.

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20°C

No aplicar en exteriores si se prevee lluvia, ni a pleno sol

Sistema de aplicación: Brocha, rodillo o airless (usar mascarilla con éste último).



Desde 1990

mail: pinturascuxart@pinturascuxart.com

Web: www.pinturascuxart.com

T: 937 776 371 F: 937 774 812



ER - 0284/2011

Ficha Técnica

DP0590 SPORT pistas deportivas



Preparación de la superficie y aplicación

El soporte debe estar completamente **limpio, seco y libre de humedad**. Eliminar la lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes, pintura satinada y pinturas antiguas en mal estado, así como otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar también los restos de productos utilizados en la limpieza.

Superficies nuevas: Aplicar primera mano diluida entre un 10% a un 15% de agua

Superficies muy absorbentes o pulvulentas: aplicar una capa diluida con un 15% de agua a modo de imprimación

Para nivelar o alisar las superficies de mortero u hormigón usar un mortero de reparación de suelos y dejarlo secar y fraguar convenientemente.

Superficies con elementos metálicos oxidables: Aplicar un tratamiento previo con PINCUSA Imprimación anticorrosiva para evitar su oxidación.

Mezclar la pintura hasta su total homogenización de color y viscosidad

Aplicar 1ª mano al 10%-15% de dilución (100-150mL por litro de pintura). Aplicar 2ª mano al uso o máximo al 5% de dilución. Para una posible 3ª mano aplicar al uso.

Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor.



mail: pinturascuxart@pinturascuxart.com

Web: www.pinturascuxart.com

T: 937 776 371 F: 937 774 812



ER - 0284/2011